

PPG продукти за пластмаса



D8420 грунд за пластмаса шпрей



Обезмаслете с
D846 обезмаслител
за пластмаса



Разклатете 2
мин преди
нанасяне




1 - 2 ръце
без изчакване
м/у ръцете



20 мин изпаряване
преди нанасяне на лака

Боята
може да се избере
от серията Deltron GRS
разнообразие от
продукти




Вж. техн.
информация
при доп. въпр.

ПОДГОТОВКА



Обезмаслете с
D846 - с мокра и
суха кърпа



Подгответе за печене
PP/EPDM
пластмасите за 20
мин при 60°C за да




Обезмаслете с
D846 средство
за пластмаса
антистатик и

1. Наситете първо по ръбовете
Вним: почистването започва от
края към вътрешността на детайла
2. Почистете с D846 - с мокра и суха кърпа
3. Запомнете:-
Добра адхезия ще получите при
при добра подготовка и почистване




Обезмаслете с
D846 антистатичен
препарат




вж. техн.
информация
при доп.
въпроси

D820 ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА



Продукт за адхезия за пластмаси
употреба при 95% от пластмасите

готова за
шприцване смес



Подготовка за печене
20 мин при 60°C
за да се отстранят
замърсяванията



Обезмаслете с
D846 средство за
пластмаса
антистатик



Горно каз. 1.3-1.6
Долно каз. 1.4-1.6



1-2 ръце



30 мин изпаряван
преди грунда
или лака


**БОЯТА
МОЖЕ ДА СЕ
НАНАСЯ
ДИРЕКТНО**

Ако не се спази
времето за изпаряване
това може да
повлияе адхезията



вж. техн.
информация
при допълн.
въпроси

D816 - Y042 ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА



Продукт за адхезия за пластмаси
много гъвкави пластмаси

готова за
шприцване
смес



Подготовка за печене
20 мин при 60°C
за да се отстранят
замърсяванията



Обезмаслете с
D846 средство за
пластмаса
антистатик



Горно каз. 1.3-1.6
Долно каз. 1.4-1.6



2 ръце
5 мин м/у
ръцете



60 мин изпаряван
преди грунда
или лака

**БОЯТА
МОЖЕ ДА СЕ
НАНАСЯ
ДИРЕКТНО**

Ако не се спази
времето за изпаряване
това може да
повлияе адхезията



вж. Техн.
информ. за
доп. въпроси